

STORICA RINASCIMENTO INTONACO

i
RESTAURATIVI



Intonaco di fondo fibrorinforzato per restauro e per la bioedilizia a base Calce Idraulica Naturale NHL 3,5 a norma EN 459-1. Progettato sulla base degli intonaci storici originali, STORICA RINASCIMENTO INTONACO è esente da cemento o klinker.

Altamente traspirante è aggregato con inerti cristallini di carbonato di calcio selezionati dalle cave MGI e con polvere di coccio pesto atto ad esaltare le qualità naturali della calce. È conforme ai requisiti richiesti dalla tutela storico monumentale.

STORICA RINASCIMENTO INTONACO è classificata secondo la normativa europea UNI EN 998-1 come GP (Malta per scopi generali per intonaci per interni/esterni). È destinato ad interventi conservativi a tutela del patrimonio storico monumentale, nel rispetto delle strutture esistenti e dei materiali originari, e in ambito attuale in Bio-Edilizia.



- A base calce idraulica naturale NHL 3.5 a norma EN 459-1
- Ad alta traspirabilità
- Migliora il comfort abitativo

UTILIZZO

Intonacatura traspirante, protettiva di murature portanti e di tamponamento in laterizio, mattone, tufo, pietra o murature miste interne ed esterne. Particolarmente adatto dove l'origine rigorosamente naturale degli ingredienti garantiscono il rispetto dei parametri fondamentali di porosità, igroscopicità e traspirabilità richiesti.

L'impiego della Calce Idraulica Naturale conferisce all'intonaco le qualità uniche di questo antico legante, quali: resistenza ai sali solfatici, alta traspirabilità, basso contenuto di sali solubili, ecc.

APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

Non applicare su supporti sporchi, decoesi, pulverulenti, vecchie pitture o rasature. Asportare le incrostazioni saline interstiziali. La muratura deve essere pulita e consistente priva di parti friabili, liberata da polvere, sporco, efflorescenze saline, muffe, ecc. Eventuali tracce di oli, grassi, cere ecc. vanno rimosse. È consigliabile eseguire la pulizia delle superfici con sabbiatura o idrosabbiatura con conseguente lavaggio a pressione per rimuovere completamente residui di precedenti lavorazioni (scialbi, vecchie rasature, concrezioni saline, ecc.) che possano pregiudicare l'adesione. Asportare la malta d'allettamento inconsistente o salina tra i conci murari. Procedere alla ricostruzione delle parti dismesse mancanti con Storica Rinascimento Stil in modo di rendere la superficie planare. Su superfici di nuova fattura attenersi a tutte le regole per un'intonacatura a regola d'arte. Bagnare in ogni caso i supporti prima dell'applicazione.

Preparazione e applicazione

STORICA RINASCIMENTO INTONACO si applica facilmente a cazzuola come un intonaco tradizionale o a mezzo di intonacatrice impastato con acqua pulita in rapporto del 21/23 %. Applicare in spessori fino 20 mm in unico strato sulla superficie predisposta con fasce di livello e raddrizzare con staggia ad H o coltello con passaggi in verticale ed orizzontale ottenendo una

superficie planare. Per spessori superiori, i riporti di spessore massimo di 2 cm, debbono avvenire a prodotto sottostante indurito e irruvidito con rabot. L'operazione di irruvidimento della superficie in fase di indurimento dovrà essere eseguita comunque e sempre per offrire ottimale adesione ai prodotti che rivestiranno l'intonaco quali stabiliture, rasanti, decorativi opportunamente traspiranti. Curare la maturazione del prodotto indurito inumidendolo nelle prime 24 ore. Non applicare in presenza di velo d'acqua in superficie o in condizioni estreme quali ad esempio: muri esposti al sole battente, forte vento, ghiacciati o in previsione di temperature al di sotto di 0°C nelle successive 48 ore. Non applicare su supporti sospetti o poco assorbenti. In caso di dubbi richiedere l'intervento del nostro Ufficio Tecnico.

| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|--|--|
| Aspetto | Polvere Nocciola |
| Peso Specifico EN 1015-10 | ≈ 1400 kg/m ³ |
| Granulometria | <1,3 mm |
| Consumo | 13 kg/m ² per cm di spessore |
| Acqua d'impasto | ≈ 22% sul peso della polvere |
| Durata dell'impasto | 4 ore circa a +20 °C a 70% di U.R. |
| Temperatura di applicazione | Da +5 °C a +35 °C |
| Adesione FP su laterizio UNI EN 1015-12 | ≥ 0,2 N/mm ² - FP : B |
| Fattore di resistenza al vapore (EN 1015-19) | μ<8 |
| Assorbimento d'acqua per capillarità | W0 |
| Conducibilità termica (UNI EN 1745) | λ _{10,dry} (P=50%) = 0,40 W/m·k (val. tab.) |
| Reazione al Fuoco (EN 13501-1) | Classe A1 |

Storica Rinascimento Intonaco è conforme al Reg. 1907/2006 (Reach) All. XVII punto 47

CONFEZIONE

Sacchi di carta da kg 25.

CONSERVAZIONE

12 mesi. Negli imballi originali, in luogo asciutto e coperto.

SICUREZZA

Per le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

I prodotti Cabrè sono conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) indicati nel Dm Ambiente – 11 ottobre 2017. Contribuiscono pertanto a ridurre gli impatti ambientali, rendendo più sostenibili i progetti edili del settore pubblico.

Note: i dati riportati in questo documento sono indicativi e relativi a valori medi di produzione. Cabrè si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche e le varianti che riterrà opportune. Fare sempre riferimento all'ultima versione TDS aggiornata, disponibile su www.cabremgi.it. Le indicazioni e le prestazioni fornite per questo prodotto sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico-scientifiche e in ogni caso sono da ritenersi indicative in quanto le condizioni d'impiego non sono da parte nostra controllabili. L'acquirente o il posatore è tenuto a verificare l'idoneità del prodotto per l'uso specifico che ne intende fare assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La rete tecnico-commerciale Cabrè è a disposizione per soddisfare quesiti, chiarimenti sull'impiego e la lavorazione del prodotto.